

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

MASSA ACRÍLICA UNIVERSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.1 - Produto em conformidade com a norma NBR 15348.

Descrição: Massa Acrílica Universo possui grande poder de enchimento, ótima aderência e fácil aplicação. Resistente a ação de intempéries, indicado para superfícies externas e internas de reboco e concreto.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Consistência: 5,7 - 6,2 cm

Peso Específico: 1,63 - 1,76

Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 1,45Kg, 5,8Kg, 25Kg, e 27Kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação

Rendimento: demão

Diluição: Pronta para uso

até 3,5m² - 1,45kg /até 14m² - 5,8kg

Demãos: 2 a 3 aplicadas em camadas finas. Lixar entre demãos.

até 60m² - 25kg / até 65m² - 27kg

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Aplicação: Espátula ou desempenadeira de aço.

Secagem:

podendo variar

Toque: 30 min

conforme a espessura
da camada aplicada.

Final: 4 h

Recomendações: Após a aplicação da Massa Acrílica em áreas externas evite a exposição por mais de 5 dias sem aplicação da tinta para acabamento final. Evite aplicar em dias chuvosos. Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



INFORMAÇÕES GERAIS

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Reboco novo, concreto, gesso, massa fina, blocos de concreto ou cerâmico: Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias.

Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, eliminar o pó e aplicar Fundo Preparador de Paredes Universo, seguindo as orientações contidas na embalagem.

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

CUIDADOS

Após aplicação da Massa Acrílica evite expor a superfície a esforços em até 5 dias sem antes aplicar tinta para acabamento final.

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

OBS.

Muito embora seja prática comum a aplicação da Massa Acrílica sobre superfície de madeira, este procedimento não é recomendado pelo fabricante.

Para acabamentos com Tinta Acrílica Acetinada ou Semibrilho, recomendamos aplicar sobre a Massa, uma demão de Fundo Preparador de Paredes Universo, para minimizar ou solucionar os efeitos de diferenças de absorção.

SUPORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

